



TINPES
Mejoramiento Continuo

Ficha Técnica

Serigrafía
Textil
Plastisol

Sublínea: Plastiprint Standard LF

Productos: Plastiprint Standard LF Fantasy

Dorado Ref. 6038

Plastiprint Standard LF Fantasy

Plata Ref. 6028

Características

- Plastisol elaborado a base de resinas de PVC, pigmentos metalizados y plastificantes libres de ftalatos.
- Plastisol de excelente suavidad, cubrimiento y tacto suave.
- Efecto de acabado brillante tipo shimmer.

Instrucciones de Uso

- Productos listos para su uso sin necesidad de diluir.

Nota: Su brillo está estandarizado en las especificaciones de control calidad, no obstante, a medida que pasa el tiempo, su brillo puede incrementarse, por lo tanto es recomendable aplicarlo antes de la producción.

Aplicaciones

- Apto para estampación en máquinas manuales, automáticas y semiautomáticas.
- Para impresión de tejidos claros, medios tonos y oscuros de algodón y mezclas con poliéster con moderada elongación.
- Para conservar la durabilidad de la aplicación se recomienda un lavado en ciclo suave

Emulsionado

- Para el grabado de las mallas, se recomienda usar emulsiones fotopolímeras sensibilizadas con diazo del tipo Chromaline Cptex Ref. 757.

Ecología

Productos libres de ftalatos y metales pesados según normatividades ambientales vigentes.

La información técnica y sugerencia para uso hechos aquí, está basada en la experiencia e investigación de nuestro departamento técnico y son a nuestro entender enteramente confiables; esto NO significa que la compañía se responsabiliza por la forma de usar el producto. Los usuarios deberán hacer sus propias pruebas para determinar el comportamiento.

Parámetros



Base Textil

Telas de algodón y mezclas con poliéster.



Malla Impresión

Mallas de poliéster de 23 a 55 hilos/cm



Raseros

Poliuretano rectangular de 65 a 75°C Shore.



Curado

170 - 180°C
de 1 a 2 minutos.



Limpieza

Los implementos utilizados se limpian con solvente ecológico



Seguridad Manejo

Revisar MSDS

Versión 3
Octubre de 2017