



TINPES
Mejoramiento Continuo

Ficha Técnica

Procesos de
lavanderías
industriales

Sublínea: Bases Aerógrafo Efecto Metalizado

Productos: Nacarado

Cobre

Bronce

Dorado

Ref. 5456

Ref. 5464

Ref. 5465

Ref. 5466

Características

- Productos base agua con resinas acrílicas, ligantes y aditivos especiales.
- Para la obtención de acabados metalizados de excelente brillo, con buen cubrimiento y tacto suave.

Instrucciones de Uso

- Producto listo para usarse. No se recomienda mezclar con otros productos como ligantes y diluyentes para no afectar sus propiedades.
- La Ref. 5456 (Nacarado) puede entonarse con las dispersiones pigmentarias Tintuprint Serie 56 hasta un 2% cuando se desee matizar tonos nacarados.

Aplicaciones

- Producto de viscosidad baja para aplicación por aerografía.
- Además de su aplicación por aerografía, puede usarse mediante otras técnicas manuales como rodillo, esponja, brocha entre otros.
- Recomendada para la impresión de tejidos de algodón y mezclas con poliéster en fondos claros y oscuros.
- Para una mayor solidez de la impresión se recomienda presecar la prenda o tela antes de termofijar.
- Para conservar una buena durabilidad de la aplicación, se recomienda un lavado doméstico en ciclo suave.

La información técnica y sugerencia para uso hechos aquí, está basada en la experiencia e investigación de nuestro departamento técnico y son a nuestro entender enteramente confiables; esto NO significa que la compañía se responsabiliza por la forma de usar el producto. Los usuarios deberán hacer sus propias pruebas para determinar el comportamiento.

Parámetros



Base Textil

Algodón y mezclas con poliéster



Curado

Curado en horno de 170 a 180°C durante 2 a 3 minutos.

Otra forma de curado es mediante Catalizador Textil Eco Ref. 54108 y/o Ref. 54109*

**Ver ficha técnica de los catalizadores*



Limpieza

Los implementos utilizados en la aplicación se limpian con agua corriente



Seguridad Manejo

Revisar MSDS.

Versión 5
Septiembre de
2018